



DESCRÍÇÃO

A **Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto** é uma argamassa industrializada à base de aglomerantes hidráulicos, filler, agregados com granulometria controlada e aditivos químicos especiais cujas características técnicas possibilitam sua utilização como ponte de aderência entre bases de concreto e argamassa de revestimento em áreas internas e externas. Possui excelentes propriedades de aderência e trabalhabilidade atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade da construção civil.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As bases de aplicação deverão obrigatoriamente estar secas, limpas, isentas de poeira, substâncias oleosas, tintas, materiais soltos, restos de argamassa, eflorescências ou quaisquer condições que possam prejudicar a aderência da argamassa ao substrato. Se faz necessária a completa remoção do desmoldante da superfície do concreto, e o tratamento de ferragens expostas.

NOTA

• A utilização de aditivos químicos no produto em obra **não é recomendada** pela Ecomix.

MISTURA

Preferencialmente a mistura deverá ser feita de forma mecânica, através de misturador apropriado (menor que 300 rpm). O tempo de mistura varia em função do tipo de equipamento (entre 3 e 5 minutos). Em casos excepcionais a mistura pode ser feita manualmente até obtenção da homogeneização do produto, sem grumos, desde que siga corretamente a indicação de quantidade de água recomendada.

A adição de água está indicada na lateral da embalagem, podendo variar entre 3,5 a 4,0 litros por saco de 20kg. A água deve ser isenta de qualquer tipo de resíduos, graxa, óleo ou material particulado, com temperatura entre 18°C e 25°C.

O preparo da argamassa deve ser feito de preferência próximo às frentes de trabalho, em local coberto e protegido do vento. Após adicionar água, utilizar o produto em até 120 minutos. Durante este período, não adicionar água ou qualquer outro produto, bastando reamassá-la. Ultrapassando o período de 120 minutos, a argamassa deve ser descartada.

CUIDADOS COM AMBIENTE**TEMPERATURA**

Não aplicar em ambientes com temperatura inferior à 5°C. Quando a temperatura for superior à 30°C, o substrato deverá apresentar superfície saturada e seca, e após aplicação o **Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto** deverá ser mantido úmido nas primeiras 24 horas.

UMIDADE RELATIVA DO AR (URA)

Nos ambientes onde a URA for menor do que 40% o substrato deverá apresentar superfície saturada e seca, e após aplicação, a Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto deverá ser mantido úmido nas primeiras 24 horas.

VENTOS

Na presença de ventos predominantes nos locais onde será aplicado a Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto, a superfície deve ser protegida a fim de evitar a secagem rápida do material.

APLICAÇÃO

Aplique uma fina camada de argamassa, de 4 a 6 mm, com o lado liso da desempenadeira metálica (8x8 mm). Em seguida, com o lado denteado, deslizar com um ângulo de 60° em relação à base, formando cordões contínuos e uniformes.

IMPORTANTE

- Para concretos convencionais, aplicar a Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto no mínimo 7 dias após a retirada das formas de concreto;
- Aguardar no mínimo 72 horas da aplicação da Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto para aplicação do revestimento;
- A cada duas horas recomenda-se aspersão de água sobre o chapisco, com no mínimo três aplicações.

RENDIMENTO ESTIMADO

O consumo médio de argamassa **Ecomix Chapisco para Estruturas de Concreto** é de 4,0 a 5,0 kg/m². Este índice não considera perdas durante o manuseio e aplicação.

ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagens de 20 kg. Armazenar em local coberto, ventilado e seco, distantes no mínimo 30 cm de paredes, sobre estrados elevados, em pilhas de no máximo 10 sacos.

CONTRAINDICAÇÕES

Não é recomendado:

- Utilizar argamassa como assentamento estrutural;
- Utilizar argamassa como revestimento interno/externo;
- Utilizar como argamassa colante para revestimento cerâmico;
- Utilizar como revestimento de estanqueidade (piscinas, caixas d'água, etc.);
- Utilizar no preparo de concreto;
- Utilizar argamassa em superfícies que contenham desmoldante, poeira, pintura, hidrofugantes, revestimento à base de gesso ou revestimento plástico;
- Utilizar em situações extremas de altas ou baixas temperaturas (câmaras frigoríficas, churrasqueiras, saunas, etc.).

CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Este é um produto à base de cimento Portland, alcalino ao contato com água;
- Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte um médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Consulte a **FISPQ** deste produto para maiores esclarecimentos.

VALIDADE

240 dias após a data de fabricação impressa, desde que mantidas as condições originais da embalagem.

FABRICAÇÃO

Ecomix Argamassas Ltda

Estrada dos Romeiros Km 36,5, Germano, Santana de Parnaíba – SP, CEP 06.513-305

A alteração é melhor visualizada na ficha técnica.

SIGA NOSSAS
REDES SOCIAIS



www.ecomixargamassa.com.br

Uma empresa da Organização

POLIMIX
ARGAMASSAS

Esta ficha técnica está sujeita a alterações sem aviso prévio.

A Ecomix não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.

Solicite a versão mais recente para comercial@ecomixargamassa.com.br